










1/1	Categoria	Lac 2K			
	Numar TDS	NO_21_22	Numar de inregistrare		000024104
	Numar SDS	SDS_NO_3_03	Data intocmirii		28.09.2021

# DART CLEAR 8500

Lac cu USCARE LA AER LIBER

PROPRIETATI	TIPOLOGIE <b>HS</b>		<b>DESCRIERE:</b> Este un lac HS cu aditivi speciali SR. Rasinile speciale pentru uscare la aer liber permit uscarea foarte rapida : 1 ora la 20 grade C. Folosirea intaritorului RAPID ajuta la repararea petelor si a zonelor mici.Are rezistenta UV.				
	INTARITOR <b>HARD 90-850</b>						
	INTARITOARE VALABILE <b>STANDARD</b>						
	PRODUSE COMPLEMENTARE		<b>PLUS 750</b>	<b>PLUS 760</b>	<b>PLUS 770</b>	<b>THIN 890</b>	
SUBSTRAT	SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0		Se aplica pe straturi uscate de SPECTRAL				
	<b>ATENTIE</b>		Lacul este compatibil cu majoritatea vopselurilor pe baza de apa si de solvent de pe piata				
AMESTEC		<b>DART CLEAR 8500</b>	<b>VOLUM</b> <b>2</b>	<b>GREUTATE</b> <b>100 g</b>	limita VOC II/B/e *	840 g/l	
		<b>HARD 90-850</b>	<b>1</b>	<b>52 g</b>	Continut VOC	525 g/l	
* amestecul gata preparat e conform cu UE Directiva 2004/42/CE							
APLICARE		Viscositate DIN 4 in 20°C <b>13 - 15 s</b>		<b>1 strat + 1 strat</b> Aplicati un strat plin, flash off (daca e necesar),aplicati al doilea strat plin			
		Duza <b>Ø 1.2-1.4 mm</b>		<b>0 - 5 min / 20°C</b> Depinde de duza Este recomandat sa fie aplicat la o temperature de aprox. 15°C si umiditate nu mai mare de70%.			
	Urmati instructiunile fabricantului	Presiune: <b>1.7 - 2.2 bar</b>		<b>STABILITATE</b> <b>30 min / 20°C cu HARD 90-850 Standard</b>			
ALEGEREA INTARITORULUI	Marimea/nr. elementelor		15 – 20 °C	20 – 25 °C	25 – 35 °C		
	Pete 1-2 parti		HARD 90-850	HARD 90-850	HARD 90-850		
	Zone medii 3-5 parti		HARD 90-850	NU SE RECOMANDA	NU SE RECOMANDA		
DRYING TIME	cu HARD 90-850		20°C	50°C		NU SE RECOMANDA	
	FARA PRAF		<b>10 min</b>	<b>3 min</b>			
	Duritatea intaritorului(POLISARE)		<b>1 ora</b>	<b>10 min</b> <b>+ 30 min /20°C</b>			
	Duritate finala		<b>2 days</b>	<b>10 min</b> <b>+ 2 zile / 20°C</b>			
ATENTIE		<b>FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE</b>	<b>A SE VEDEA FISA DE SECURITATE DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL</b>			<b>VALABILITATE</b>	
			DART CLEAR 8500 24 luni /20°C		HARD 90-850 STANDARD 18 luni /20°C		