

DATE TEHNICE

Spectral EXTRA 715

Agent de crestere a aderenței aluminiului și oțelului galvanizat









PRODUSE COMPLEMENTARE

PROPRIETATI

- Agent de crestere a aderenței aluminiului și oțelului galvanizat
 - Extrem de eficient
 - Non-toxic
 - Inodor
 - Formula unica
- Protejeaza mediul

Spectral EXTRA 715

Date tehnice
16/11/2018

SUBSTRATURI	
<ul style="list-style-type: none">• Otel galvanizat• Suprafete zincate• Aluminu	
CONTINUT VOC	
VOCII/B/c Limita actualaVOC	780g/l 0 g/l
PROCEDURE	
	Se degreseaza suprafata cu Spectral EXTRA 785
	Aplicati EXTRA 715 pe suprafat si lasati sa actioneze 1 pana la 2minute
	Uscati suprafata
	Spalati suprafata cu Spectral EXTRA 785
 sau 	Aplicati produsul principal (ex. un chit sau un grund acrilic)
	Timpul de reactie (conform indicatiei producatorului) - 15minute pentru chituri poliesterice - 2 ore pentru spray filler 1.5 ore pentru Protect380
	Incepeti procesarea dupa aceasta perioada de timp.
CONDITII DE DEPOZITARE	
A se pastra la temperaturi de +10°C. Evitati expunerea la soare. Resigilati recipientul dupa utilizare.	
TERMEN DE GARANTIE	
Spectral EXTRA 715	12 luni/20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea datele de protectia muncii	
ALTE INFORMATII	
Numar de inregistrare: 000024104. Produsele noastre sunt rezultatul unei experientē și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale	