

DATE TEHNICE

Spectral UNDER 345

GRUND REACTIV BICOMPONENT







Spectral UNDER 345
Spectral H 6915


PRODUSE COMPLEMENTARE

grund reactiv
intaritor

PROPRIETATI

Protectie anticoroziva foarte ridicata
Aderenta perfecta
Randament ridicat
Aplicare rapida

SUBSTRATURI			
Otel	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P120 ÷ P240.		
Aluminiu	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou.		
Otel galvanizat	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou.		
PROPORTII DE COMBINARE			
	UNDER 345 H 6915	Din volum	Din masa
		1	100
		1	80
VISCOSITY			
	DIN 4/20 °C	18 ÷ 20 s	
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI			
Limita VOC II/B/c*	780 g/l		
Continut actual	780 g/l		
VOC			
* Pentru amestecul gata preparat conform Directivei UE 2004/42/CE			
CONDITII DE APLICARE			
Este recomandat a se aplica de la 15 °C si umiditate maxim 80 %.			
APLICARE			
	Pistol gravitational	Duza	Presiune
		1.2 ÷ 1.5mm	Distanta
		ATENTIE: a se respecta recomandarile producatorului	
	Numar de straturi	1 ÷ 2	
	Grosimea unui singur strat	5 ÷ 10 µm	
	Randamentul pentru amestecul gata preparat la grosimea potrivita	7.0 m ² /l at 15 µm	
	Stabilitate amestec la 20 °C	2 zile	
	Pauza intre straturi	3 ÷ 5 min	
Chiturile poliesterice si primerele epoxidice nu se pot aplica direct pe Under 345.			

TIMP USCARE	
	7 min./20 °C
CURATAREA ECHIPAMENTULUI	
Spectral SOLV 855 Diluant Acrilic sau diluant NC.	
CONDITII DE PASTRARE	
A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la razele solare.	
TERMEN DE VALABILITATE	
Spectral UNDER 345	24 luni/20 °C
Spectral H 6915	24 luni/20 °C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea datele din fisa de protectie a muncii.	
ALTE INFORMATII	
Numar de inregistrare: 000024104. Produsele noastre sunt rezultatul unei experientē și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale	

Spectral UNDER 345**CANTITATEA COMPUSILOR IN FUNCTIE DE GREUTATE****ATENTIE:**

Pentru a obtine un grund cu parametrii potriviti, este important sa se foloseasca cat mai precis dozajul componentelor.

Amestecul gata de folosit	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 l	53 g	45 g
0.20 l	107 g	89 g
0.30 l	160 g	134 g
0.40 l	213 g	178 g
0.50 l	267 g	223 g
0.75 l	400 g	334 g
1.00 l	533 g	445 g
2.00 l	1066 g	890 g